

SL プライマーEP エコ

(2液反応型水性エポキシ塗料)

■特長

- ・環境に配慮した2液水性エポキシ樹脂プライマー
- ・有害物質を含まず、VOC規制に対応した環境に配慮したプライマー
- ・モルタル、コンクリート、強化コンクリート、磁器タイルに対する付着性すぐれている
- ・乾燥が速く、作業性が良い
- ・遮熱塗料SLコートシリーズ専用のプライマー

■塗装条件

配合比	使用量(k g/m ²)	上塗塗装間隔	塗装方法
主剤：硬化剤=2:1 (重量比)	0.15	3~48時間 (23°C)	刷毛 中毛ローラー

■基材に対する付着性

基材の種類	付着性評価
モルタル、コンクリート	○
強化コンクリート	○
磁器タイル	○
窯業系サイディング(アクリル)	○
金属サイディング(塩ビコート)	×
ケイカル板(0.8)又は、(1.0)	○
硬質塩ビ	×
アクリル板	×

※旧塗膜が微弾性塗膜の場合、ワレが生じることがあるので注意してください

■使用上の注意事項

- ・充分にかき混ぜ中身を均一にしてからご使用下さい。
- ・塗装時並びに塗装取り扱い時には換気を十分に行ってください。
- ・換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密閉してください。
- ・その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細は化学物質安全等データシート (SDS) を参照して下さい。

■荷姿

12kg セット



太平洋塗料株式会社

〒144-0033 東京都大田区東糀谷6-4-18 TEL03-3745-0111 FAX03-3743-9161